JUNTA PLANA FABRICADA EN PTFE MODIFICADO CON UN 25 % DE FIBRA DE VIDRIO

7117FD01

Junta plana fabricada en PTFE modificado con un 25 % de fibra de vidrio

Datos operativos

Temperatura (max.)	200 °C
Presión (max)	40 bar

Características de la junta DIN 28090

$б_{VO}$ [N/mm²]	50
$б_{VU}$ 0,1 [N/mm²]	13
m (DIN 28090)	1.1
$б_{BO}$ 150 °C [N/mm²]	30
$б_{BO}$ 300 °C [N/mm²]	120

Características de la junta ASME

m (ASME)	1.5
Y [PSI]	2000

Homologaciones e informes de ensayo

DIN EN13555 (TA Luft 2021)
FDA (Alimentación)

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/a6a294f298e16fb92

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
Copyright de IDT

Essen: +49 201 855110 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 · München: +49 89 9918830
Encontrará más sistemas de sellado e información técnica en **idt-gaskets.com**.

Última modificación 2026-07-09

Tipos de brida

Autocentrado, cara elevada (Forma IBC)

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/a6a294f298e16fb92

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
Copyright de IDT

Essen: +49 201 855110 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 · München: +49 89 9918830
Encontrará más sistemas de sellado e información técnica en **idt-gaskets.com**.

Última modificación 2026-07-09